

Emsodur Thermoset Media Produkt Information

Nome comercial	Emsodur
Tipo de produto	Produto para jateamento de moldes
Aplicação	Rebarbação, limpeza e remoção de tinta
Método	Jateamento seco ou úmido (dryblast + wetblast)
Contato	Emsodur AG, CH 7013 Domat / Ems (Suíça)

Emsodur Abrasivos em Termofixos

Ureia Emsodur

Dureza Barcol 54-62 (3.5 MOH), dureza média

Abrasivo para jateamento, para um amplo alcance de aplicações para limpeza e rebarbação, na remoção de tintas, grafite, compostos e carbetos em motores, assim como limpeza de moldes industriais e placas de circuito impresso.

Melamina Emsodur

Dureza Barcol 64-72 (4.0 MOH), dureza alta

Nosso abrasivo mais agressivo, adequado para um amplo alcance de aplicações para limpeza e rebarbação, e é um bom substituto para microesferas de vidro e outros abrasivos ásperos.

Acrílico Emsodur

Dureza Barcol 46-54 (3.2-3.5 MOH), dureza baixa

O mais adequado para aplicações onde um substrato suave é utilizado. Ideal para componentes de aeronaves e remoção de camadas de poeira de peças de alumínio pultrudadas, componentes finos de fibra de vidro, medidores de metal finos e peças finas de metal.

Tamanhos de malha padrão (mesh)

8/16, 8/20, 10/20, 16/20, 20/30, 30/40, 60/80, 80/120. Outros tamanhos sob encomenda.

Todos os tipos são aprovados pela norma Mil-P-85891A.